

Datenblatt Transparent B1 / Blendschutz



**Qualität
Eignungsgruppe**

Transparent B1
Blendschutz

**Breite mm
Material**

89 / 127 / max. Breite siehe Tabelle
100% recyceltes Polyester


**Brandschutz
Feuchtraumgeeignet**

DIN 4102 B1
bedingt

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	max. Breite mm	Gewicht g/m ²	Dicke mm	Transmission (Tv)	Absorption (Av)	Reflektion (Rv)	Transmission Solar	Absorption Solar	Reflexion Solar	UV Transmission	Fc-Wert	gtot	g-Wert	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse (nach außen)
B100	3100	215	0,35	15%	5%	80%	18%	9%	73%	0%	0,36	0,31	0,20	3	0
B101	3100	215	0,35	14%	10%	76%	15%	14%	71%	0%	0,37	0,32	0,19	2	1
B102	3100	215	0,35	8%	28%	64%	12%	28%	60%	0%	0,44	0,38	0,19	4	0
B103	3100	215	0,35	2%	58%	40%	4%	57%	39%	0%	0,65	0,49	0,17	4	0
B104	3100	215	0,35	0%	80%	20%	0%	80%	20%	0%	0,78	0,59	0,19	4	0
B105	3100	215	0,35	4%	46%	50%	6%	47%	47%	0%	0,52	0,45	0,17	4	0
B106	3100	215	0,35	2%	59%	39%	3%	59%	38%	0%	0,66	0,50	0,17	4	0
B107	3100	215	0,35	0%	81%	19%	0%	82%	18%	0%	0,71	0,61	0,20	4	0
B108	3100	215	0,35	0%	93%	7%	0%	93%	7%	0%	0,79	0,67	0,22	4	0
B109	3100	215	0,35	1%	82%	17%	11%	42%	47%	0%	0,61	0,46	0,21	4	0
B110	3100	215	0,35	4%	51%	45%	13%	30%	57%	0%	0,47	0,40	0,20	4	0
B111	3100	215	0,35	11%	22%	67%	15%	23%	62%	0%	0,44	0,39	0,21	3	0
B112	3100	215	0,35	5%	38%	57%	10%	34%	56%	0%	0,47	0,40	0,18	4	0
B113	3100	215	0,35	1%	70%	29%	9%	47%	44%	0%	0,55	0,47	0,20	4	0
B114	3100	215	0,35	0%	88%	12%	9%	53%	38%	0%	0,59	0,50	0,21	4	0
B116	3100	215	0,35	0%	93%	7%	0%	89%	11%	0%	0,76	0,65	0,23	4	0



Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Stand 07/2023

REUTHER FENSTERGESTALTUNG e.K.
Herderstraße 42, 40721 Hilden
Tel.: 0 21 03 / 9 44 55-0
mail@reuther.info, www.reuther.info