

Datenblatt Office B1 / Blendschutz



**Qualität
Eignungsgruppe**

Office B1
Blendschutz

**Breite mm
Material**

89 / 127 / max. Breite siehe Tabelle
100% Polyester

Brandschutz

DIN 4102 B1

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	max. Breite mm	Gewicht g/m ²	Dicke mm	Transmission (Tv)	Absorption (Av)	Reflektion (Rv)	Transmission Solar	Absorption Solar	Reflexion Solar	UV Transmission	Fc-Wert	gtot*	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse (nach außen)
1100	2400	250	0,38	5%	11%	84%	7%	17%	76%	0%	0,46	0,32	4	1
1101	3000	320	0,40	5%	3%	92%	11%	11%	78%	0%	0,54	0,31	4	1
1102	3000	320	0,40	6%	4%	90%	7%	15%	78%	0%	0,54	0,32	3	3
1103	2400	250	0,38	1%	16%	83%	3%	20%	77%	0%	0,45	0,31	4	0
1104	2400	250	0,38	0%	17%	83%	1%	22%	77%	0%	0,46	0,31	4	0
1105	3000	320	0,40	4%	11%	85%	6%	16%	78%	0%	0,53	0,31	4	1
1106	3000	320	0,40	2%	14%	84%	3%	21%	76%	0%	0,54	0,32	3	0
1107	3000	320	0,40	1%	16%	83%	3%	23%	74%	0%	0,56	0,33	3	0
1108	2400	250	0,38	0%	17%	83%	0%	24%	76%	0%	0,46	0,32	4	0
1117	2300	250	0,35	7%	17%	76%	11%	20%	69%	0%	0,59	0,35	2	1
1118	2450	250	0,30	5,8%	14,2%	80%	12%	14%	74%	0%	0,56	0,33	4	0
1119	2300	240	0,35	1%	38%	61%	4%	37%	59%	0%	0,64	0,38	2	1
1120	2300	320	0,40	1%	12%	87%	2%	19%	79%	0%	0,43	0,30	3	0

*gtot 1101+1103+1103+1108: U=0,8, g=0,55
1101+1102+1105+1106+1107+1117+1120: U=1,6, g=0,7

