



Datenblatt Trevia Screen 1 / Blendschutz



REUTHER
FENSTERGESTALTUNG



**Qualität
Eignungsgruppe**

Trevia Screen 1
Blendschutz

**Breite mm
Material**

89 / 127 / Breite siehe Tabelle
100% Trevira CS

Brandschutz

DIN 4102 B1

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	max. Breite	Gewicht g/m ²	Dicke mm	Transmission (Tv)	Absorption (Av)	Reflektion (Rv)	Transmission Solar	Absorption Solar	Reflexion Solar	UV Transmission	Fc-Wert	g _{tot}	g-Wert	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse (nach außen)
4000	2900	160	0,37	9%	38%	53%	9%	33%	58%	8%	0,58	0,40	0,17	2	1
4001	2900	160	0,37	5%	42%	53%	7%	38%	55%	5%	0,47	0,40	0,15	3	2
4002	2900	160	0,37	4%	42%	54%	6%	37%	57%	4%	0,46	0,39	0,15	3	2
4003	2900	160	0,37	2%	48%	50%	5%	42%	53%	2%	0,48	0,41	0,15	3	2
4004	2900	160	0,37	7%	40%	53%	7%	39%	54%	5%	0,48	0,41	0,17	2	2
4005	2900	160	0,37	5%	42%	53%	6%	40%	54%	4%	0,48	0,41	0,15	3	2
4006	2900	160	0,37	3%	45%	52%	6%	41%	53%	3%	0,48	0,41	0,15	3	2
4007	2900	160	0,37	3%	45%	52%	5%	41%	54%	3%	0,47	0,40	0,15	3	2



REUTHER FENSTERGESTALTUNG e.K.
Herderstraße 42, 40721 Hilden
Tel.: 0 21 03 / 9 44 55-0
mail@reuther.info, www.reuther.info