

# Datenblatt Office Screen 3% / Blendschutz



**Qualität  
Eignungsgruppe**

Office Screen 3%  
Blendschutz

**Breite mm  
Material**

89 / 127 / 2500 / 3000 / Breite siehe Tabelle  
30% PVC, 70% Polyester

**Brandschutz**

DIN 4102 B1

**Pflege**

Reuther Reinigungsservice oder  
VDS Fachbetrieb [www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)

Artikel	max. Breite mm	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Dicke mm	Transmission (Tv)	Absorption (Av)	Reflektion (Rv)	Transmission Solar	Absorption Solar	Reflexion Solar	UV Transmission	Fc-Wert	gtot	g-Wert	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse (nach außen)
3660	3000	450	0,58	12%	6%	82%	15%	13%	72%	0,03	0,75	0,24	0,32	1	1
3661	3000	450	0,58	7%	36%	57%	10%	39%	51%	0,03	0,81	0,26	0,32	2	2
3662	3000	450	0,58	3%	63%	34%	5%	62%	33%	0,03	0,88	0,28	0,32	3	2
3663	3000	450	0,58	2%	94%	4%	2%	93%	5%	0,02	0,94	0,30	0,32	3	2
3664	3000	450	0,58	8%	23%	69%	12%	25%	63%	0,02	0,78	0,25	0,32	2	1
3667	3000	450	0,58	3%	85%	13%	2%	86%	12%	0,02	0,94	0,30	0,32	3	2

\*gtot = Berechnung auf Glas Typ D

