

## Trevira 1



## Blendschutz

**Qualität**  
**Preisgruppe**  
**Eignungsgruppe**

Trevira 1  
QM-3  
Blendschutz

**Breite mm**  
**Material**  
**Gewicht g/m<sup>2</sup>**  
**schwer entflammbar**

89 / 127 / 2300  
100% Trevira CS  
190  
DIN 4102 B1

**Feuchtraumgeeignet**  
**Lichtechtheit**  
**Umwelt**  
**Formaldehydfrei**

ja  
> 5-6  
Öko-Tex Standard 100 05.0.1876  
-

**PVC-frei**

ja

**Pflege**

Reuther Reinigungsservice oder  
VDS Fachbetrieb [www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	Transmission Solar	Reflexion Solar	Absorption Solar	UV Transmission	Fc-Wert	g <sub>tot</sub>	Zertifikate	BAP Richtung
<b>2005</b>	44%	4%	52%	44%	52%	4%	43%	0,62	0,45	Öko-Tex	-
<b>2006</b>	41%	9%	50%	41%	50%	9%	28%	0,63	0,46	Öko-Tex	-
<b>2007</b>	32%	29%	39%	32%	39%	29%	18%	0,69	0,50	Öko-Tex	NO - N - NW
<b>2008</b>	32%	44%	30%	32%	30%	44%	8%	0,75	0,54	Öko-Tex	NO - S - NW
<b>2009</b>	26%	8%	51%	26%	51%	8%	27%	0,63	0,45	Öko-Tex	-
<b>2010</b>	41%	9%	50%	41%	50%	9%	27%	0,64	0,46	Öko-Tex	-
<b>2011</b>	26%	44%	26%	26%	26%	44%	7%	0,75	0,54	Öko-Tex	NO - S - NW