

Screen



Blendschutz

Qualität	Screen
Preisgruppe	30
Eignungsgruppe	Blendschutz
Breite mm	63 / 89 / 127 / 250
Material	23% Polyester 77% PVC
Gewicht g/m²	450
schwer entflammbar	DIN 4102 B1
Feuchtraumgeeignet	ja
Lichtechtheit	>6
Umwelt	-
Formaldehydfrei	ja
PVC-frei	-
Anti-fungizid	-
Pflege	Reuther Reinigungsservice oder VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	UV Transmission	FC Wert	gtot	BAP Richtung
3260	25%	4%	71%	9%	0,56	0,39	NO - N - NW
3261	19%	16%	65%	7%	0,58	0,41	NO - N - NW
3262	12%	37%	51%	7%	0,65	0,45	NO - N - NW
3263	11%	52%	37%	7%	0,73	0,51	NO - N - NW
3264	9%	67%	24%	8%	0,79	0,5	NO - N - NW
3265	7%	84%	9%	7%	0,87	0,61	NO - N - NW
3266	7%	89%	4%	7%	0,9	0,63	NO - N - NW

Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Stand 06/2011