

Trevira Screen



Blendschutz

Qualität	Trevira Screen
Preisgruppe	40
Eignungsgruppe	Blendschutz
Breite mm	63 / 89 / 127
Material	100% Trevira CS mit Beschichtung
Gewicht g/m²	170
schwer entflammbar	DIN 4102 B1
Feuchtraumgeeignet	bedingt
Lichtechtheit	5-6
Umwelt	Öko-Tex 100
Formaldehydfrei	ja
PVC-frei	PVC-frei
Anti-fungizid	-
Pflege	Reuther Reinigungsservice oder VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	UV Transmission	Fc-Wert	gtot	Zertifikat	BAP Richtung
4450	9%	42%	49%	7%	0,61	0,43	Öko-Tex	NO - N - NW
4451	6%	46%	48%	6%	0,62	0,43	Öko-Tex	NO - N - NW
4452	4%	50%	46%	4%	0,62	0,43	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
4453	11%	40%	49%	11%	0,61	0,44	Öko-Tex	NO - N - NW
4454	7%	46%	47%	7%	0,61	0,44	Öko-Tex	NO - N - NW
4455	3%	53%	44%	4%	0,62	0,44	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW

Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Stand 06/2011