


# Datenblatt Office Screen 3% / Blendschutz



**Qualität**  
**Preisgruppe**  
**Eignungsgruppe**

Office Screen 3%  
PG-3  
Blendschutz

**Breite mm**  
**Material**  
**Gewicht g/m<sup>2</sup>**  
**schwer entflammbar**

89 / 127 / 3000  
30% PVC, 70% Polyester  
470  
DIN 4102 B1



**Feuchtraumgeeignet**  
**Lichtechtheit**  
**Umwelt**

ja  
8  
Öko-Tex Standard 100, Greenguard

**Pflege**

Reuther Reinigungsservice oder  
VDS Fachbetrieb [www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)

Artikel	Transmission	Absorption	Reflexion	Transmission UV	FC-Wert	gtot	Blendschutzklasse	Sichtverbindung	BAP Richtung
3660	12%	6%	82%	3%	0,57	0,34	1	1	NO - N - NW
3661	7%	36%	57%	2%	0,69	0,41	1	1	NO - N - NW
3662	3%	34%	63%	3%	0,79	0,47	2	2	NO - O - S - W - NW
3663	2%	94%	4%	3%	0,95	0,56	3	2	NO - O - S - W - NW
3664	8%	23%	69%	3%	0,62	0,37	1	1	NO - N - NW
3667	2%	85%	13%	2%	0,91	0,54	3	2	NO - O - S - W - NW



REUTHER FENSTERGESTALTUNG e.K.  
Herderstraße 42, 40721 Hilden  
Tel.: 0 21 03 / 9 44 55-0  
Fax: 0 21 03 / 9 44 55-9  
mail@reuther.info, www.reuther.info